

02a/2023

DIMENSIONS

collection	CLASSIC PLANK		TILES
Largeur	189 mm		303 mm
Longueur	1251 mm		610 mm
Nombre de lames/dalles par paquet	9 panneaux		10 panneaux
m ² par paquet	2,128 m ²		1,848 m ²
Poids par paquet	±14,15 kg		± 12,33 kg
Épaisseur totale	ISO 24346	5 mm (= 4+1 mm sous couche intégrée)	5 mm (= 4+1 mm sous couche intégrée)
Finition	Superguard Prime		
Rainure/languette	Uniclic connection		

GARANTIE D USINE

Classe d'usage	EN ISO 10874	Classe 33	
Norme de produit	EN 16511:2014 + A1:2019		
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC: 2006	DOP: see end label on pack	
Garantie	Usage résidentiel	Voir conditions de garantie	25 ans
	Usage commercial	Voir conditions de garantie	sur demande jusqu'à 5 ans

DONNEES GENERALES

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS VITALITY
Résistance à l'usure	EN 16511:2014 + A1:2019			OK
Résistance aux chocs	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
Chaises à roulettes	EN 425	25000 cycles	Pas de délaminage, aucune perturbation	OK
Déplacement de pieds de meuble	EN 424	Pied 0,1 mm / 32 kg		Aucun dégât visible
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm	OK
Résistance aux taches	EN 438-2		Gr1(10min)&Gr2: grade5 + Gr3:grade4	OK
Variations dimensionnelles	ISO 23999	6h à 80° C expansion	< 0,25% mm	OK
Classe de réaction au feu	EN 13501-1			BIH-s1
Résistance aux UV	ISO 105 B02	Echelle de bleus	Classe > 6	OK
Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130:2014			DS R9
Résistance thermique	EN 12667	Sous-couche inclus		0,033 m ² KW
Chauffage par le sol		Convient à tous les systèmes de chauffage standard DANS les supports en ciment. NE CONVIENT PAS aux films chauffants ou alternatives. Temp. de contact max à 27°C. Voir les instructions d'installation séparée.		

ENVIRONNEMENT & CERTIFICATS

AFFSET			A+
Émissions de formaldéhydes	EN 14041:2004 / AC: 2006	Pas d'ajout de formaldéhyde pendant la production	< limite de détection
COVT à 28 jours	ISO 16000 part 9-6	Exigence AgBB après 28 jours <1000 µg / m ³	< 100 µg/m ³
Contenu	Métaux lourds plomb / cadmium		NON présent
SUBSTANCES DANGEREUSES	Substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques classe 1A et 1B (liste de candidats)		NON présent
Plastifiant	Plastifiant sans ortho-phthalate		